

RIGIPS® AIRLESS uniQ

Відро 27 кг/біля 16 л

Властивості/переваги:

- Можливість нанесення до 5 мм (без розведення) і рекомендується для шарів Q2-Q3-Q4.
- Цей продукт із серії Airless має однорідну пластичну консистенцію, а тому легко наноситься гідродинамічним (безповітряним) агрегатом, гладилкою або валиком; не стікає, не лущиться, має тривалий час для розгладження, не розмазується — дозволяє зводити «в нуль», легко шліфується та є високостабільним.
- Готова до використання — завжди в ідеальній консистенції.
- Шпаклювальна маса має білий колір, що дозволяє заощадити на витратах під час фарбування.
- «Ефект rlorr» (ефект чистого відра) — перед перемішуванням масу можна повністю вивалити з відра у більшу ємність; ідеальна консистенція — маса менше прилипає до стінок відра та інструментів, завдяки чому не утворюються відходи і не витрачається час на очищення залишків.

Готова до використання шпаклівка для універсального застосування всередині приміщень на стінах та стелях.

Ідеально підходить для шпаклювання, вирівнювання та фінішного гладження поверхонь. Для суцільного нанесення на сухі, чисті й стабільні основи (наприклад: гіпсокартонні плити, бетон, цегла, гіпс, шорсткі штукатурні поверхні — гіпсові та цементно-вапняні, а також інші основи). Висихає на повітрі. Оптимальна як основа під будь-які подальші види фінішного покриття.



Q2 Q3 Q4



Назва	Артикул:	EAN
Rigips® Airless uniQ (відро 27 кг / біля 16 л)	11517826	5905637178267



RIGIPS® AIRLESS uniQ

Відро 27 кг/біля 16 л

Підготовка:

Великі нерівності та вибоїни в основі слід заповнити конструкційною шпаклівкою Rigips® VARIO або SUPER. Основа має бути відповідно витримана (вистояна), чиста, суха (вологість основи менше 4%), міцна, очищена від пилу й бруду, а також від будь-яких речовин, що знижують адгезію, як-от масла, жири, фарби. На основах з високим поглинанням слід застосовувати ґрунтовку Rigips® Grund.

Умови нанесення:

Температура повітря, матеріалу та основи повинна бути вищою за 8°C, а відносна вологість у приміщенні — <70%. Під час висихання шпаклівки необхідно забезпечити оптимальні умови для висихання маси — уникати високої вологості в приміщенні та надмірних протягів.

Застосування:

Перед використанням масу необхідно перемішати для надання продукту однорідності та плинності. У разі потреби можна додати чистої води. Рекомендується додавати не більше 1% води від об'єму шпаклювальної маси.

Увага:

Надмірне розведення збільшує усадку та уповільнює висихання. **Додавайте воду поступово**, щоб уникнути надмірного розрідження.

Шліфування — рекомендується використовувати наждачний папір із зернистістю **180-220 (для ручного шліфування) та 150-180 (для машинного шліфування)**. **Airless (Безповітряне нанесення)** — рекомендовані сопла для розпилювальних агрегатів:

Graco Mark V, VII та X — «531-535»

Graco T-Max 605 — «651»

Товщина шару становить до **5 мм**. Час висихання **12-24 год** залежно від товщини шару, температури та вологості в приміщенні. Не змішувати з іншими матеріалами. Інструменти очищувати чистою водою.

Якість нанесення:

Q2, Q3, Q4

Класифікація згідно стандартів:

EN 13963:2005 + EN 13963:2005/AC:2006

EN 15824:2017

Колір	білий
Товщина нанесення/шар	5 мм
Витрата	біля 1,7 кг/м²/мм
Клас реакції на вогонь	A2-s1, d0
Якість шпаклювання	Q2-Q3-Q4
pH	Біля 9
Пакування	Відро 27 кг (біля 16 л), 24 шт/палета
Зберігання	Термін придатності: 12 місяців (від дати виробництва на упаковці) в оригінальній, щільно закритій упаковці. Берегти від замерзання, високих температур та прямого сонячного проміння (зберігати за температури від +5°C до +30°C).

Гарантія якості системи Rigips® (тобто швів та якості фінішної поверхні) забезпечується виключно за умови використання рекомендованих і комплектних системних рішень Rigips® (плита Rigips®, профілі Rigips®, аксесуари Rigips®, маси Rigips®).

У разі заміни компонентів на несистемні, бренд Rigips® не гарантує належних експлуатаційних та візуальних характеристик готових рішень. Дані, наведені в цій листівці, є виключно описом продукту. Це загальні вказівки, що базуються на нашому досвіді та знаннях, і вони не стосуються конкретних випадків застосування. Оскільки ми постійно вдосконалюємо та розвиваємо продукцію нашої компанії, ми залишаємо за собою право змінювати параметри без попереднього повідомлення. Представлені дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У разі потреби, будь ласка, звертайтеся до Технічного відділу Rigips®.



SAINT-GOBAIN

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами:
Технічний відділ Rigips:
+38(044)498-70-55

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"
м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

Адреса для листування:
Україна, 03038, м.Київ, вул.
Нововокзальна, буд. 2

Тел. +38(044)498-70-55
www.rigips.ua