

# RIGIPS® AIRLESS proFi

мішок 25 кг/близько 15 л

## Властивості/переваги:

- **Можливість нанесення до 3 мм** і рекомендується для шарів **Q2-Q3-Q4**. Цей продукт має дрібнозернисту структуру, а тому **легко наноситься** гладилкою, валиком або агрегатом; не лущиться, **має тривалий час для розгладження**, дозволяє зводити «в нуль» під час вирівнювання, не розмазується, не стікає, **легко шліфується** та є високостабільним. Завжди постачається в ідеальній консистенції.
- Шпаклівка має **білий колір**, що дозволяє мінімізувати витрати на подальших етапах фарбування поверхні.
- **Економічна упаковка** – поліетиленовий мішок мінімізує об'єм відходів та створює значно менше проблем з утилізацією, ніж пластикове відро.

Готова до використання шпаклівка для застосування всередині приміщень на стінах та стелях.

Для попереднього шпаклювання та фінішного вирівнювання поверхні сухих, чистих і стабільних основ (наприклад: гіпсокартонні плити, бетон, цегла, гіпс, шорсткі штукатурні поверхні — гіпсові та цементно-вапняні, а також інші основи). Процес висихання відбувається в умовах навколишнього середовища. Оптимальна як основа під будь-які подальші види фінішного покриття.



**Q2 Q3 Q4**



ЕКОНОМІЯ  
ЧАСУ

НАНЕСЕННЯ  
3ММ

БІЛИЙ  
КОЛІР

Назва	Артикул:	EAN
Rigips® Airless proFi	11517827	5905637178274



# RIGIPS® AIRLESS proFi

мішок 25 кг/близько 15 л

## Підготовка:

Великі нерівності та вибоїни в основі слід заповнити конструкційною шпаклівкою Rigips® VARIO або SUPER. Основа має бути відповідно витримана (вистояна), чиста, суха (вологість основи менше 4%), міцна, очищена від пилу й бруду, а також від будь-яких речовин, що знижують адгезію, як-от масла, жири, фарби. На основах з високим водопоглинанням слід застосовувати ґрунтовку Rigips® Grund.

## Умови в місці нанесення:

Температура повітря, матеріалу та основи повинна бути вищою за 8°C, а відносна вологість у приміщенні — <70%. Під час висихання шпаклівки необхідно забезпечити оптимальні умови для висихання маси — уникати високої вологості в приміщенні та надмірних протягів.

## Застосування:

Шпаклівку **необхідно перемістити з мішка у більшу ємність і перед використанням перемішати** для надання продукту однорідності та плинності. У разі потреби можна додати чистої води. Рекомендується додавати не більше 1% води від об'єму шпаклювальної маси.

## Увага:

Надмірне розведення збільшує усадку та уповільнює висихання. **Додавайте воду поступово**, щоб уникнути надмірного розрідження.

**Шліфування** — рекомендується використовувати наждачний папір із зернистістю 150–180 (для машинного шліфування) та 180–220 (для ручного шліфування).

**Airless (Безповітряне нанесення)** — рекомендовані сопла для розпилювальних агрегатів:

**Graco Mark V, VII та X — «531-535»**

**Graco T-Max 605 — «651»**

Товщина шару становить приблизно **до 3 мм**. Час висихання **12-24 год** залежно від товщини шару, температури та вологості в приміщенні. Не змішувати з іншими матеріалами. Інструменти очищувати чистою водою.

## Якість нанесення:

**Q2, Q3, Q4.**

## Класифікація згідно норм:

EN 13963:2005 + EN 13963:2005/AC:2006

EN 15824:2017

Колір	білий
Товщина нанесення / шар	3 мм
Витрата	біля 1,7 кг/м <sup>2</sup> /мм
Клас реакції на вогонь	A2-s1, d0
Якість поверхні	Q2-Q3-Q4
Пакування	Мішок 25 кг (біля 15л), 40 шт/палета
Зберігання	<b>Термін придатності: 12 місяців</b> (від дати виробництва на упаковці) в оригінальній, щільно закритій упаковці. Берегти від замерзання, високих температур та прямого сонячного проміння.

Гарантія якості системи Rigips® (тобто швів та якості фінішної поверхні) забезпечується виключно за умови використання рекомендованих і комплектних системних рішень Rigips® (плита Rigips®, профілі Rigips®, аксесуари Rigips®, маси Rigips®).

У разі заміни компонентів на несистемні, бренд Rigips® не гарантує належних експлуатаційних та візуальних характеристик готових рішень. Дані, наведені в цій листівці, є виключно описом продукту. Це загальні вказівки, що базуються на нашому досвіді та знаннях, і вони не стосуються конкретних випадків застосування. Оскільки ми постійно вдосконалюємо та розвиваємо продукцію нашої компанії, ми залишаємо за собою право змінювати параметри без попереднього повідомлення. Представлені дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У разі потреби, будь ласка, звертайтеся до Технічного відділу Rigips®.



**SAINT-GOBAIN**

Для отримання додаткової інформації,  
будь ласка, зв'яжіться з нами:  
Технічний відділ Rigips:  
+38(044)498-70-55

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція  
Україна"  
м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

Адреса для листування:  
Україна, 03038, м.Київ, вул.  
Нововокзальна, буд. 2

Тел.+38(044)498-70-55  
www.rigips.ua